

# weber S 100



- Liela apjoma monolitās betonēšanas darbiem
- Piemērotākais betons FIBO pamatu bloku iebūvēšanai
- Ātri cietējošs: 2h
- Ātri un viegli iestrādājams

## APRAKSTS

Cementa maisījums liela apjoma betonēšanas un monolitizēšanas darbiem - pamatu un grīdu liešanai, pārsedžu veidošanai, nesošo kolonnu un citu betona konstrukciju izbūvei. Piemērots betonam ar visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmestas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes izturība: 25 MPa.

## PIELIETOJUMS

Betonēšanas darbi ar slāņa biezumu no 3 cm.

## KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Spiedes izturība - 25 MPa Kārtas biezums uz stabilām, nesošām virsmām - sākot no 30 mm uz apsildāmām virsmām - sākot no 50 mm Pievienojamais ūdens daudzums - 2,25-3 litri / 25 kg Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni - 2 stundas Cietēšanas laiks - apmēram 2 stundas Iestrādes temperatūra - +5°...+30°C Derīguma termiņš - 12 mēneši

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Fracijas (grauda) lielums	līdz 10 mm
Ieteicamais kārtas biezums	uz stabilām pamatnēm - sākot no 30 mm uz apsildāmām virsmām - sākot no 50 mm
Pievienojamais ūdens daudzums	2,25-3 litri / 25 kg
Sajaukta maisījuma tilpums	no 25 kg iepakojuma iznāk 11,5-12 litri gatavās javas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	2 stundas
Cietēšanas laiks	apmēram 2 stundas
Spiedes stiprība	25 Mpa
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

## SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, sausai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: gružiem, putekļiem un eļļām.

## SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauc tikai ar tīru ūdeni. Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisa.

## IESTRĀDE

Weber S-100 klāj ar ķelli vismaz 30 mm biezā kārtā uz stabilām, nesošām pamatnēm un vismaz 50 mm biezā kārtā uz apsildāmām virsmām. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu javu.

## PĒCAPSTRĀDE

Lai ātra mitruma izdalīšanās rezultātā nerastos plaisas, uzreiz pēc iestrādes virsmu vēlams pārklāt ar polietilēna plēvi vai maisaudeklu un 2 diennaktis mitrināt.