

weber S 30 W



- Iestrādei ziemā
- Ātri cietējošs
- Ātri un viegli iestrādājams

APRAKSTS

Ātri cietējošais cementa maisījums sienu, grīdu, kāpņu, balkonu un fasāžu remontam, kā arī betona pamatu izlīdzināšanai, savienojumu spraugu aizpildīšanai, vieglbetona pagatavošanai un plāksņu liešanai ziemas apstākļos (līdz -10°C). Piemērots betonam un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas vai izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes. Spiedes stiprības klase: C25/30.

PIELIETOJUMS

Betonēšanas darbi ziemas apstākļos ar slāņa biezumu 1... 5 cm.

KAS JĀZINA PIRMS LIETOŠANAS

Krāsa - pelēka Spiedes stiprības klase - C25/30 Spiedes izturība - 30 Mpa Kārtas biezums (uz horizontālām pamatnēm) - 10-50 mm Frakcijas (grauda) lielums - 3 mm Pievienojamais ūdens daudzums - 3-3,5 litri / 25 kg Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni - 1,5 stunda Cietēšanas laiks - apmēram 2 stundas Iestrādes temperatūra - -10°... +30°C Derīguma termiņš - 12 mēneši

SAGATAVOŠANA

Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabīlai un attīrītai no sniega, ledus, kā arī citām vielām, kas vājina saķeri:

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Patēriņš	apmēram 20 kg/m ² 10 mm biežā kārtā
Frakcijas (grauda) lielums	0-3 mm
Ieteicamais kārtas biezums	10-50 mm (uz horizontālām pamatnēm)
Pievienojamais ūdens daudzums	3 litri / 25 kg
Iestrādes temperatūra	-10°...+30°C
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	1,5 stunda
Cietēšanas laiks	apmēram 2 stundas
Spiedes stiprība	25 MPa
Spiedes stiprības klase	C25/30
Krāsa	pelēka
Derīguma termiņš	12 mēneši
Iepakojums	25 kg

gružiem un eļļām. Lai uzlabotu saķeri, betonēšanas vietu pamatnes vēlams uzsildīt līdz +1°C. Produkta maisus līdz iestrādei ieteicams uzglabāt siltā vietā.

SAJAUKŠANA

Sausais maisījums jā sajauk tikai ar tīru, siltu ūdeni (līdz +40°C). Ūdeni nedrīkst pievienot vairāk kā norādīts - tas samazina materiāla saķeres īpašības. Maisīšana jāveic ar mikseri 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Pēc tam maisījums apmēram 5 minūtes jānostādina un vēlreiz viegli jāapmaisā.

IESTRĀDE

Weber S-30 W klāj ar ķelli 10-50 mm biežā kārtā uz horizontālām pamatnēm. Uz vertikālām pamatnēm jāiestrādā plānāka kārtā. Ja uzjauktā, vēl neiestrādātā betona java sāk sastingt, kategoriski aizliegts pievienot papildus ūdeni - lai paaugstinātu temperatūru, atdzisušo maisījumu drīkst samaisīt tikai ar svaigu, tikko uzjauktu siltu javu.

PĒCAPSTRĀDE

Uzreiz pēc iestrādes virsma, kas pakļauta nokrišņu iedarbībai, uz 2 diennaktīm jāpārklāj ar polietilēna plēvi.

SVARĪGI IEVĒROT

Darba zona jāaizsargā pret nokrišņiem un vēju (ja gaisa temperatūra ir -5°C un vēja stiprums 10 m/s, tad rezultātā darba temperatūra pazeminās līdz -12°C).